

## VedaSika® Líquido

Aditivo líquido impermeabilizante e plastificante para argamassa.

### Descrição do Produto

VedaSika® Líquido é um aditivo para impermeabilizar argamassas que adicionalmente possui um efeito plastificante permitindo melhorar a trabalhabilidade das argamassas sem necessidade de aumentar a água utilizada no seu preparo.

### Usos

Para a confecção de revestimentos impermeáveis em:

- Rebocos internos e externos;
- Argamassas de assentamentos de blocos e tijolos para evitar umidade ascendente;
- Subsolos, fundações e pisos;
- Muros de arrimo;
- Piscinas, reservatórios e caixas de água;
- Túneis e galerias.

### Características/ Vantagens

- O revestimento com VedaSika® Líquido tem grande durabilidade. Sua ação não diminui com o tempo, isto é, seu efeito é permanente.
- Melhora a trabalhabilidade da argamassa sem aumentar a água, isto é, além do efeito impermeabilizante, VedaSika® Líquido plastifica a argamassa.

### Dados do Produto

**Composição básica** Solução de sais inorgânicos, polímeros, aditivos e biocida.

**Densidade** Aproximadamente 1,0 kg/l.

**Aspecto / cor** Líquido branco.

**Embalagem** Balde de 18 litros

### Estocagem

**Condições de estocagem/ Validade** 12 meses a partir da data de produção se estocado apropriadamente, nas embalagens originais e intactas, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.

### Informação do Sistema

#### Detalhes da Aplicação **Preparo da Superfície:**

A superfície deve estar limpa, não apresentar trincas, isenta de sujeiras, ponta de ferro, partículas soltas, pedaços de madeira, desmoldantes, pinturas (tintas e vernizes), hidropelente, graxas, óleos e nata de cimento. Corrigir eventuais trincas, ninhos de concretagem (bicheiras), sendo que a superfície deve estar áspera. Caso necessário, fazer o apicoamento manual, ou a raspagem com escova de aço ou a lavagem com jato de água.

Aplicar um chapisco prévio com argamassa de cimento e areia **grossa**, traço 1:2 ou 1:3 em volume c/ Sika® Chapisco Plus diluído na proporção de 1:2 (Sika® Chapisco Plus : água de amassamento). Aguardar 24h antes da aplicação da argamassa aditivada com VedaSika® Líquido.

#### **Preparo do produto e Dosagem:**

Adicionar o VedaSika® Líquido na água de amassamento das argamassas na dosagem de 2% de VedaSika® Líquido em relação ao peso de cimento no traço, ou seja, 1litro de VedaSika® Líquido para cada saco de cimento de 50kg. Utilize cimento fresco e areia lavada, isenta de impurezas, com granulometria média e diâmetro máximo de 2,5 mm.



---

## Aplicação das argamassas de revestimento:

- Aplicar de duas a três camadas de 1 a 1,5 cm de espessura cada camada, aplicado com desempenadeira de madeira ou colher de pedreiro e pressionado contra o substrato.
- Aplicar a segunda camada de argamassa após a anterior ter “puxado” (máximo 6 horas), se ultrapassar esse intervalo, será necessário um novo chapisco como ponte de aderência, evitar ao máximo as emendas e não deixá-las coincidir nas várias camadas.
- A última camada de argamassa deverá ser desempenada com desempenadeira de madeira, nunca “alisar” ou “queimar” com desempenadeira de aço ou colher de pedreiro.

Para evitar a retração da argamassa, realizar cura úmida por no mínimo 72 horas após o endurecimento da argamassa.

---

### a) - Revestimento Externo (Fachadas e Muros)

- Após a adequada preparação do substrato, prepare a argamassa de revestimento no traço desejado utilizando a dosagem de VedaSika® Líquido indicada acima nas recomendações de **Preparo do produto e Dosagem**. Caso necessário, poderá ser utilizado cal como aglomerante. Não utilize saibro, terra, argila ou outros materiais orgânicos.
- Aplique a argamassa de revestimento atendendo às recomendações mencionadas acima para **Aplicação das argamassas de revestimento**.

---

### b) - Piscinas e caixas d'água

- Os cantos devem ser arredondados (meia-cana) com um raio de pelo menos 5cm, aplicando argamassa no traço 1:2 (cimento: areia) em volume c/ Sika® Chapisco Plus diluído na proporção de 1:2 (Sika® Chapisco Plus : água).
- Após a adequada preparação do substrato, conforme indicado acima, prepare a argamassa de revestimento num traço 1:3 (cimento : areia) em volume utilizando a dosagem de VedaSika® Líquido indicada nas recomendações de **Preparo do produto e Dosagem**.
- Aplique a argamassa de revestimento na parede e meia cana atendendo às recomendações para **Aplicação das argamassas de revestimento** mencionadas acima. A espessura final do revestimento final deve ser de 3 cm.

**Obs:** Não utilizar cal na argamassa do chapisco e revestimento para piscinas, reservatórios de água e porões.

---

### c) - Alicerces e paredes em contato com o solo

- Aplicar no alicerce uma camada de argamassa no traço 1:3 (cimento: areia) em volume, preparada com VedaSika® Líquido utilizando a dosagem e preparando o produto conforme indicado recomendações de **Preparo do produto e Dosagem**.
- O revestimento deverá ser aplicado de 1 a 2 camadas de 1 a 1,5 cm de espessura cada e descendo lateralmente aproximadamente 15 cm aplicado com colher de pedreiro, pressionando contra o substrato.
- Nunca “alisar” ou “queimar” com desempenadeira de aço ou colher de pedreiro.
- Assentar todos os tijolos até a terceira fiada acima do nível do solo, com argamassa aditivada com VedaSika® Líquido.
- Nas paredes em contato com o solo, não utilizar cal na argamassa, utilizar um traço 1:3 a 1:4 (cimento: areia) aditivado VedaSika® Líquido. O revestimento deverá subir sempre 60cm acima do nível do solo ou das manchas de umidade nas paredes em contato com o solo.
- Após a aplicação da argamassa aditivada com VedaSika® Líquido na espessura final de 3cm, aguardar 24 horas e aplicar duas demãos de IGOL® 2 (a superfície poderá estar seca ou úmida).

Proteger o revestimento contra as intempéries por 24 horas.

---

## d) – Regularização de subsolos, túneis e porões.

- Seguir recomendações conforme procedimentos descritos acima para impermeabilização de piscinas e reservatórios.
- Não utilizar cal na argamassa do chapisco e revestimento.
- Adotar traço 1: 2,5 (cimento:areia) em volume.

| Consumo / Dosagem | Serviços  | Sugestão de Traço (em volume)          | Consumo                                |
|-------------------|---|--|--|
|                   | Revestimento interno/externo  | Cimento: cal: areia<br>1:2:8<br>1:2:10 | 1litro de VedaSika® / 50kg aglomerante |
|                   | Revestimento Impermeável de caixas d'água, piscinas, alicerces e paredes em contato com o solo. | Cimento: areia<br>1:3                  | 1litro de VedaSika® / 50kg de cimento  |
|                   | Regularização de subsolos, túneis e porões  | Cimento: areia<br>1:2,5                | 1litro de VedaSika® / 50kg de cimento  |

## Limpeza das Ferramentas

As ferramentas e materiais devem ser lavados com água após o uso.

## Notas de Aplicação / Limitações

- É necessária a sobreposição impecável das camadas para uma perfeita impermeabilização. No caso de interrupção prolongada, a zona de impermeabilização deverá ser apicoada e lavada com jato de água. A seguir deverá ser coberta com chapisco antes da aplicação da camada seguinte.
- As camadas de revestimento vertical devem cobrir a camada anterior em uma sobreposição de até 20cm do piso. A meia cana feita "à garrafa" na argamassa fresca da última camada reforça a junta do canto.
- Para os casos de superfícies úmidas, com infiltrações, consulte o departamento técnico da Sika Brasil.
- É necessário garantir uma boa cura à argamassa. Os revestimentos de VedaSika® Liquido não devem ser expostos à pressão de água antes de curados.
- A adição de VedaSika® Liquido às argamassas de emboço e reboco aumentam a impermeabilidade sem impedir a respiração das paredes, evitando, assim, o perigo da condensação e eflorescências.
- Argamassas com VedaSika® Liquido constituem uma impermeabilização rígida. Fissuras eventuais não podem ser absorvidas elasticamente. Portanto não recomendamos a aplicação da argamassa impermeabilizante após a desforma, mas apenas sobre o concreto lançado há no mínimo, 2 ou 3 semanas.
- As premissas de uma boa aderência são a limpeza e a rugosidade do substrato.
- A utilização de uma areia limpa e de boa granulometria na preparação da argamassa são essenciais para garantir a impermeabilidade do revestimento.
- VedaSika® é compatível com outros aditivos da linha Sika, entre em contato com o Departamento Técnico da Sika Brasil para maiores informações.
- VedaSika® Liquido não é indicado para utilização em concreto.



|  |  |
|--|--|
| <b>Base dos Valores</b>                    | Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.  |
| <b>Informações de Segurança e Ecologia</b> | Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.  |
| <b>Nota Legal</b>                          | As informações e em particular as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas. |



Sika Brasil  
Av Dr Alberto Jackson Byington, 1525  
Vila Menck – Osasco – SP  
CEP: 06276-000  
Brasil

Tel. +55 11 3687 4600  
Fax +55 11 3601 0288  
e-mail :  
consumidor.atendimento@br.sika.com  
[www.sika.com.br](http://www.sika.com.br)

